

ตารางแสดงค่ามาตรฐานการชุบ

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยต่ำสุดของชั้นความหนาสังกะสีที่เคลือบชิ้นงาน (มาตรฐาน BS EN ISO 1461 : 2009)

ชั้นความหนาสังกะสีที่เคลือบชิ้นงาน		
ประเภทชิ้นงาน	ค่าเฉลี่ยต่ำสุดของชั้นความหนาสังกะสีที่วัดได้ตามประเภทชิ้นงาน	
ความหนาของชิ้นงาน	Micron (µm)	(g/m ²)
เหล็กชุบพรมและเหล็กโครงสร้าง > 6 มม.	85	610
เหล็กชุบพรมและเหล็กโครงสร้าง > 3 to ≤ 6 มม.	70	505
เหล็กชุบพรมและเหล็กโครงสร้าง ≥ 1.5 to ≤ 3 มม.	55	395
เหล็กชุบพรมและเหล็กโครงสร้าง < 1.5 มม.	45	325
เหล็กหล่อ ≥ 6 มม.	80	575
เหล็กหล่อ < 6 มม.	70	505
หมายเหตุ : µm = ไมครอน (1/1,000,000 เมตร)		
g/m ² = กรัม / ตารางเมตร (µm x 7.067 = µm 0.14)		

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยต่ำสุดของชั้นความหนาสังกะสีที่เคลือบชิ้นงาน (มาตรฐาน ASTM A123/A123M-15)

ตัวอย่างชิ้นงานที่ทดสอบ										
ค่าความหนาที่วัดเป็นนิ้ว (มิลลิเมตร)										
ประเภทชิ้นงาน	< 1/16 (< 1.6)		≥ 1/16 to < 1/8 (≥ 1.6 to < 3.2)		≥ 1/8 to 3/16 (≥ 3.2 to < 4.8)		≥ 3/16 to < 1/4 (≥ 4.8 to < 6.4)		≥ 1/4 to < 5/8 (≥ 6.4 to < 16)	
	µm	g/m ²	µm	g/m ²	µm	g/m ²	µm	g/m ²	µm	g/m ²
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (6มม.)	45	320	65	460	75	530	75	530	100	705
เหล็กแผ่น, เหล็กพิก (Plate Strip & Bar)	45	320	65	460	75	530	75	530	75	530
ท่อเหล็ก (Pipe & Tubing)	45	320	45	320	75	530	75	530	75	530
ลวดและเหล็กเส้น	35	250	50	350	60	430	65	460	80	570
หมายเหตุ : µm = ไมครอน (1/1,000,000 เมตร)										
g/m ² = กรัม / ตารางเมตร (µm x 7.067 = µm/0.14)										

บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด



บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย เสาไฟเหล็กชุบสังกะสี, การ์ดเรล และโคมไฟถนน โดยทางบริษัทฯ มีทีมงานพร้อม ทั้งด้านบุคลากร และวิศวกรรม ในการออกแบบ สำหรับงานเหล็กและงานชุบสังกะสี ตลอดทั้งเครื่องจักรต่างๆ ที่ทันสมัย โดยมีเตาชุบที่รองรับเสาไฟ และเหล็กรูปพรรณต่างๆ ได้ขนาดความยาวถึง 12.80 เมตร ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ส่วนงานชุบสังกะสีใช้วิธีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized) ตามมาตรฐาน BS EN ISO 1461:2009 และ /หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามความต้องการ พร้อมใบรับรองคุณภาพการชุบ (Certificate) บริษัทฯ ให้บริการงานชุบสังกะสี สำหรับบริษัทฯ ร้านค้าและบุคคลทั่วไป โดยรับชุบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น เสาไฟ เหล็กรูปพรรณ เหล็กตะแกรง ท่อขนาดต่างๆ งานโครงเหล็กเชื่อมประกอบ ฯลฯ

โดยคิดราคาค่าชุบตามมาตรฐานทั่วไป และคำนวณจากน้ำหนักก่อนชุบ

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกของลูกค้า บริษัทฯ ยินดีให้บริการรับ-ส่ง โดยคิดราคาต่างหากจากค่าชุบ

หากท่านสนใจ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำ พร้อมเสนอราคา โดยติดต่อได้ที่

โทร. 02-091-8511 ต่อ 3620, 06-2956 4241
แฟกซ์. 02-818-8009

ข้อแนะนำ: งานชุบสังกะสีมีข้อจำกัดหลายอย่าง
ลูกค้าควรโทร.มาสอบถาม ก่อนส่งชิ้นงานเข้าชุบ

oo

ขนาดบ่อชุบ : กว้าง 1.50 x ยาว 13.00 x ลึก 2.50 ม.

ที่อยู่ : 6 หมู่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115551012505



บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด

ชุบสังกะสีเหล็ก-ป้องกันสนิม
ประหยัดต้นทุนในการบำรุงรักษา
ยืดอายุการใช้งาน ทนทานในคุณภาพ
โทร. 06-2956 4241

บริการงานรับชุบสังกะสี แบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized) ตามมาตรฐาน BS EN ISO 1461:2009, ASTM A 123/A 123M-15 หรือ มาตรฐานอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมใบรับรองคุณภาพงานชุบ (Certificate) โทร. 02-091-8511 ต่อ 3620

Website : www.hotdipcch.com
Email : hotdipcch@gmail.com
Line ID : hotdipcch



